

DTF-Verarbeitung

Bestellung abgeschlossen – So geht es weiter:

Nachdem Ihre Bestellung erfolgreich bei uns eingegangen ist, durchlaufen Ihre Artikel einen einfachen, jedoch sorgfältigen Prozess, um höchste Qualität zu gewährleisten:

Sie haben Ihre Sendung erhalten:

Transferprüfung:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie Ihre Transferdrucke auf mögliche Restgranulate, um eine makellose Umsetzung zu garantieren.

Textilvorpresseung:

Das Textil sollte vor dem eigentlichen Druckprozess vorgepresst werden, um etwaige Restfeuchtigkeit zu entfernen und eine optimale Haftung der Drucke zu gewährleisten.

Pressvorgang:

Wir empfehlen zum verpressen den Transfer für **8-12 Sekunden** bei einer Temperatur von **140-150 Grad** und hohem Druck, beispielsweise mit unserer SEFA-Pressen bei 150° / 12 sek. / 3 Bar.

Anpassungen bei verschiedenen Materialien:

Für Materialien wie Polyester oder Softshell passen wir die Pressgrade und -zeiten unter Umständen an, um beste Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass eine Resublimation (Durchbluten) vorher selbst getestet werden sollte.

Folie abziehen:

Nach dem Pressvorgang, lassen Sie die Drucke abkühlen, Handwarm bis kalt eignet sich nach unserer Erfahrung am besten. .

Nachpressen für optimale Ergebnisse:

Um die Waschbeständigkeit zu erhöhen oder falls sich das Motiv an Ecken leicht gelöst hat, empfehlen wir ein erneutes Nachpressen für 3-5- oder 6 Sekunden.

Beachtung der Pressanleitung:

Bitte lesen Sie sorgfältig die mit Ihrer Lieferung beiliegende Pressanleitung für zusätzliche Informationen und Anweisungen. Führen Sie immer einen Selbstversuch durch.

Wir setzen auf höchste Sorgfalt, um sicherzustellen, dass Ihre bestellten Artikel nicht nur Ihren Erwartungen entsprechen, sondern diese sogar übertreffen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Dienstleistungen!